

TERMÉKADATLAP

Terméknév:

KREIDEZEIT Mészfesték / Rusztikus mészfesték

Cikkszám: Art. 2304 / Art. 2303

Forgalmazza:

Agyagfalak Kft.

Termékleírás

A KREIDEZEIT mészfestékek természetes, műgyanta- és titánfehér-mentes, finom szemcséjű márványmész alapú festékek, beltéri és kültéri alkalmazásra. Magas páraáteresztő képességük, hosszan tartó lúgosságuk és penészgátló hatásuk miatt ideális választás nedves helyiségekbe is.

Elérhető változatok

- Mészfesték (Art. 888): matt, fehér, sima felület.
- Rusztikus mészfesték (Art. 886): finom, enyhén struktúrált felület (szemcsenagyság 0,5 mm), kisebb repedések elfedésére.

Alkalmas alapfelületek

Beltérben: Kezeletlen ásványi vakolatok, beton, kő, vályog, gipszkarton, gipszrost lapok, papírvlies tapéták, Kreidezeit falfestékek és vakolatok (kivéve enyvesfesték), matt és szívóképes diszperziós festékek (próbafestés után)

Kültéren: Kezeletlen, időjárásálló ásványi vakolatok, beton, kő

Nem alkalmas: Fa, farostlemez, olajfestékek, természetes gyanta-diszperziós festékek, enyvesfestékek, műanyag, fényes vagy tartósan nedves felületek

Főbb tulajdonságok

- Magas fedőképességű, jó tapadó- és kötőképességű
- Páraáteresztő, antisztatikus
- Penészgátló, fertőtlenítő hatású

- Emissziómentes, vegán
- Szárazon törölhető, fröccsenő vízálló
- Alkalmas allergiások és gyermekszobák festésére
- Alkalikus (pH 13)

Összetétel

Márványmészhidrát, márványliszt, (rusztikus változatban márványdara), mészvíz, metil-cellulóz

Alkalmazható szerszámok

- Ecset (lúgálló homlokzati ecset, mészfesték ecset)
- Középhosszú szálú festőhenger (18–20 mm, csak fehér mészfestékhez)
- Airless festékszóró (min. 200 bar)

Felületi követelmények

Egyenletesen száraz, szívóképes, tiszta, pormentes, szilárd felület. Porló, szennyezett rétegeket el kell távolítani. Friss vakolatokat teljes száradás után lehet festeni. Régi enyves és krétás festékeket le kell mosni.

Felület előkészítés

Szükség esetén teljes felületű glettelés Kreidezeit mészglettel, dekorvakolattal vagy papírvlies tapétázással. Tapétaragasztó-maradványokat eltávolítani. Alapfelületi különbségek és javítások színbeni eltérést okozhatnak.

Alapozás

Minden felületet Kreidezeit kazeines (Art. 145) vagy Vega alapozóval (Art. 2104) kell kezelni, kivéve papírtapéták, papírvlies.

Feldolgozási feltételek

Minimum hőmérséklet: +8°C. Ne dolgozzon közvetlen napsütésben, huzatban, 5°C alatti vagy 25°C feletti falfelületen. Kerülje a túl gyors száradást.

Feldolgozás

Használat előtt alaposan keverje fel. Ecsettel „legyező” mozdulatokkal kereszt- és hosszanti irányban dolgozza fel. Hengerrel csak fehér mészfesték, próbahengerezés után. Airless-szórás lehetséges.

Hígítás

5–10% vízzel hígítható a felhordás megkönnyítésére. A túlhígítás csökkenti a fedőképességet.

Homlokzatok hidrofobizálása

Frissen kezelt felületre (max. 24 órán belül) Kreidezeit Korfu szappanos impregnálás (20 g szappan 1 l vízben). Ne hengerezze!

Átfesthetőség, felújítás

A mészfestékek és rusztikus mészfestékek egymással, valamint Kreidezeit enyves-, Vega- és vályogfestékekkel átfesthetők.

Színezés

Beltér: max. 100 g pigment / 1 l

Kültér: max. 7,5 g pigment / 1 l

Csak Kreidezeit föld- és ásványi pigmentekkel. Pigmentet vízben csomómentesen elkeverni, majd a festékhez keverni. Ultramarin pigmentekkel színezett mészfestéket 5 órán belül fel kell használni.

Száradási idő

Kb. 8 óra 20°C-on, 65% relatív páratartalom mellett. Alacsony hőmérséklet és magas páratartalom hosszabbítja.

Anyagszükséglet

Mészfesték: 0,15 l/m²/réteg

Rusztikus mészfesték: 0,20 l/m²/réteg

Kiszerezések

Mészfesték: 5 l, 10 l

Rusztikus mészfesték: 10 l

Tárolás

Száraz, hűvös, fagymentes helyen, légmentesen lezárva legalább 2 évig eltartható.

Szerszámok tisztítása

Használat után azonnal vízzel.

Termékmaradványok ártalmatlanítása

Ne kerüljön szennyvízbe. Száraz maradék háztartási hulladékba, kiürült csomagolás szelektív gyűjtőbe.

VOC tartalom

Max. 1 g/l (megengedett 30 g/l).

Figyelmeztetések

Lúgos termék! Viseljen védőkesztyűt, szem- és arcvédőt. Fröccsenést azonnal bő vízzel lemosni. Ügyeljen természetes anyagok esetleges allergén hatására. Gyermekektől elzárva tartandó.

Veszély:

- H315: Bőrirritációt okozhat
- H318: Súlyos szemkárosodást okozhat

Jogi nyilatkozat

A fenti adatok a gyártó és forgalmazó aktuális tapasztalatai alapján készültek. Felhasználás előtt próbafestés szükséges. Kivitelezési hibákért felelősséget nem vállalunk.

A fordítási hibákért és esetleges elírásokért felelősséget nem vállalunk.

Kiadás dátuma: 2025. 01. 05.

Agyagfalak Kft.

25580519-2-33

2083 Solymár, Munkás utca 6.

info@agyagfalak.hu

+36302229036